

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

MC-668 PCT

1/3

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1 9 9 9 年 3 月 5 日

出 願 番 号
Application Number:

平成 1 1 年特許願第 0 5 7 9 4 4 号

出 願 人
Applicant (s):


三菱化学株式会社



2 0 0 0 年 2 月 1 8 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特 2 0 0 0 - 3 0 0 7 7 5 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 J03237

【提出日】 平成11年 3月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 5/20

【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル用フィルター

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1 0 0 0 番地 三菱化学
株式会社 横浜総合研究所内

 【氏名】 尾澤 鉄男

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 1 0 0 0 番地 三菱化学
株式会社 横浜総合研究所内

 【氏名】 村山 徹郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000005968

 【氏名又は名称】 三菱化学株式会社

 【代表者】 三浦 昭

【代理人】

 【識別番号】 100103997

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 長谷川 暁司

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 035035

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

特平 1 1 - 0 5 7 9 4 4

【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要


【書類名】 明細書

【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル用フィルター

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下記一般式 (I)

【化 1】



〔式 (I) 中、R は、ハロゲン原子、置換基を有していても良いアルキル基、置換基を有していても良いアルコキシ基又は置換基を有していても良いアルケニル基を表し、m は、1～3 の整数を n は 0～4 の整数を表す。〕で表されるスクアリリウム系化合物を含有する層と紫外線吸収剤を含有する層とを積層したことを特徴とするプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項 2】 紫外線吸収剤が無機系紫外線吸収剤であることを特徴とする請求項 1 に記載のプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項 3】 近赤外線カット層を設けた請求項 1 又は 2 に記載のプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項 4】 電磁波カット層を設けた請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載のプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項 5】 反射防止層を設けた請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【請求項 6】 ぎらつき防止 (ノングレア) 層を設けた請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載のプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プラズマディスプレイパネル用フィルターに関する。詳しくは特定

のスクアリリウム化合物を含有する層を有することを特徴とするプラズマディスプレイパネルから放射されるネオン発光を有効に遮蔽することができるプラズマディスプレイパネル用フィルターに関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、大型の壁掛けテレビをはじめ種々の電子機器の表示パネルとしてプラズマディスプレイパネルが使用され、その需要が増大し、今後もその数は益々増加するものと考えられる。

プラズマディスプレイでは、放電によりキセノンとネオンの混合ガスが励起され真空紫外線を放射し、その真空紫外線励起による赤、青、緑のそれぞれの蛍光体の発光を利用して3原色発光を得ている。その際、ネオン原子が励起された後基底状態に戻る際に600nm付近を中心とするいわゆるネオンオレンジ光を発光する（映像情報メディア学会誌 Vol.51 NO.4 P.459-463（1997））。この為、プラズマディスプレイでは、赤色にオレンジ色が混ざり鮮やかな赤色を得られない欠点がある。

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はネオン発光を有効にカットすることができるプラズマディスプレイパネル用フィルターを提供することにある。特に、耐光性に優れるプラズマディスプレイパネル用フィルターを提供するものである。

【0 0 0 4】


【課題を解決するための手段】

本発明等は、種々検討を重ね、水酸基を有する特定のスクアリリウム系化合物を含有する層と紫外線吸収層とを積層することにより上記目的が達成されることを見出した。

即ち本発明の要旨は、透明基板上に下記一般式（I）で表されるスクアリリウム系化合物を含有する層と紫外線吸収層を積層することを特徴とするプラズマディスプレイパネル用フィルターに存する。

【0 0 0 5】

【化 2】



【0006】

〔式 (I) 中、R は、ハロゲン原子、置換基を有していても良いアルキル基、置換基を有していても良いアルコキシ基又は置換基を有していても良いアルケニル基を表し、m は、1～3 の整数を n は 0～4 の整数を表す。〕

【0007】

【発明の実施の形態】

以下に本発明を詳細に説明する。

本発明に使用されるスクアリリウム系化合物は、前記一般式 (I) で示される

一般式 (I) において、置換基 R の好ましいものとしては、次の (i) ～(vii) のようなものが例示できる。

(i) フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子；

(ii) メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、ペンタデシル基等の炭素数 1～20 の直鎖もしくは分岐鎖アルキル基；

【0008】

(iii) 置換基としてヒドロキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基等のアルキコキシカルボニル基、アセチルオキシカルボニル基、プロピオニルオキシカルボニル基等のアシルオキシカルボニル基、メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、ブトキシカルボニルオキシ基等のアルコキシカルボニルオキシ基等を有する前記炭素数 1～20 の直鎖もしくは分岐鎖アルキル基；

(iv) メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ

基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、デシオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、ペンタデシルオキシ基等の炭素数 1~20 の直鎖もしくは分岐鎖アルコキシ基；

【0009】

(v) 置換基としてメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基等の炭素数 1~8 のアルコキシ基を有する前記炭素数 1~20 の直鎖もしくは分岐鎖アルコキシ基；

(vi) エテニル基などのアルケニル基；

(vii) 置換基としてメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基等のアルキル基、フェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、4-アルコキシ（例えば、炭素数 1~10 のアルコキシ基）フェニル基、3, 4-ビスアルコキシ（例えば、炭素数 1~10 のアルコキシ基）フェニル基、3, 5-ビスアルコキシ（例えば、炭素数 1~10 のアルコキシ基）フェニル基、3, 4, 5-トリスアルコキシ（例えば、炭素数 1~10 のアルコキシ基）フェニル基で置換されたエテニル基等のアルケニル基。

【0010】


これらのうち、炭素数 1~6 の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基；水酸基もしくはアルコキシカルボニル基で置換された炭素数 1~6 の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基；炭素数 1~6 のアルコキシ基；または置換基を有するエテニル基が特に好ましい。

一般式 (I) のスクアリリウム系化合物は、例えば、Angew.Chem. 77 680-681 (1965) 記載の方法あるいはそれらに準じて製造することが出来る。

即ち、下記一般式 (II)

【0011】

【化 3】




〔式中、R、m、nは、前記と同じ意義を示す。〕で表されるフェノール系化合物2モルに対し、スクアリック酸1モルをエタノール、酢酸、n-ブチルアルコール-トルエン混合溶媒、n-ブチルアルコール-ベンゼン混合溶媒等の中で、70～150℃程度に加熱しながら脱水縮合させることにより合成することが出来る。

一般式（I）の代表例を次に示す。

【0012】

【化 4】



【0013】

本発明のフィルターの一般式（I）で表されるスクアリリウム系化合物を含有する層は、フィルムあるいはシート等に成形された透明基板に、一般式（I）のスクアリリウム系化合物を含む塗工液を塗布することにより、容易に製造される。

塗工液は、一般式（I）のスクアリリウム系化合物をバインダーと共に有機溶剤に溶解させる方法、又は粒径 $0.1 \sim 3 \mu m$ に微粒化したスクアリリウム系化合物を、必要に応じ分散剤を用い、バインダーと共に溶剤に分散させる方法により調製される。このとき溶剤に溶解、又は分散されるスクアリリウム系化合物、バ

インダー、分散剤等の塗工液に対する含有量は0.5～50重量%で、スクアリリウム系化合物、バインダー、分散剤の中でスクアリリウム系化合物が占める割合は0.05～50重量%、好ましくは0.1～20重量%である。

必要に応じて使用される分散剤としては、ポリビニルブチラール樹脂、フェノキシ樹脂、ロジン変性フェノール樹脂、石油樹脂、硬化ロジン、ロジンエステル、マレイン化ロジン、ポリウレタン樹脂等が挙げられる。その使用量は、スクアリリウム系化合物に対して0.5～150重量倍、好ましくは100～100重量倍である。

【0014】

使用されるバインダーとしては、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリエチルアクリレート樹脂等のアクリレート系樹脂、ポリカーボネート樹脂、エチレンービニルアルコール共重合樹脂、エチレンー酢酸ビニル共重合樹脂、AS樹脂、ポリエステル樹脂、塩酢ビ樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、PVP A、ポリスチレン系樹脂、フェノール系樹脂、フェノキシ系樹脂、ポリスルホン、ナイロン、セルロース系樹脂、酢酸セルロース系樹脂等が挙げられる。その使用量はスクアリリウム系化合物に対して、10～500重量倍、好ましくは50～350重量倍である。

【0015】

本発明のスクアリリウム系化合物を含有する層の透過率曲線の最小値における波長は、使用するバインダーにより異なる値を示すので、600nm付近のネオン発光を有効にカットする為には、スクアリリウム系化合物の種類に応じたバインダー樹脂を選ぶことが好ましい。その際、600nm付近のネオン発光を効率的にカットし、蛍光体の発光色である500～530nm付近の緑色発光及び600nmより長波長の赤色発光はカットしない様にスクアリリウム系化合物とバインダー樹脂の組み合わせを選択することが好ましい。この為には、スクアリリウム系化合物の透過率曲線はシャープなバレー型（谷型）を有しているほうが良く、スクアリリウム系化合物の透過率曲線の最小値における波長は、570nm～605nmが好ましく、580～600nmがより好ましい。透過率曲線の最小値としてはネオン発光を抑えることを目的にしていることから好ましくは2

0%以下、更に好ましくは15%以下であり、シャープなバレー型（谷型）を有しているほうが良いことから、最小透過率が10%の場合、50%透過率における幅は、60nm以下が好ましい。又、視野の明るさを確保する為、600nm付近の透過率曲線の最小値以外には、スクアリリウム系化合物は、透過率曲線の極小値を有さないことが好ましいが、有したとしても70%以上、より好ましくは80%以上であり、可視光透過率は好ましくは40%以上であり、より好ましくは、50%以上である。また、本発明のスクアリリウム系化合物の耐光性はバインダー樹脂により異なる。バインダー樹脂の内、ポリエステル樹脂を用いた場合、スクアリリウム系化合物の耐光性が、より良好である。

【0016】

スクアリリウム系化合物を含む塗工液のコーティングは、ディッピング法、フローコート法、スプレー法、バーコート法、グラビアコート法、ロールコート法、ブレードコート法及びエアナイフコート法等の公知の塗工方法でコーティングされる。このとき膜厚は、0.1～30 μm 、好ましくは0.5～10 μm となるようコーティングされる。

本発明のプラズマディスプレイパネル用のフィルターを構成する透明基板の材質としては、実質的に透明であって、吸収、散乱が大きい材料であれば特に制限はない。具体的な例としては、ガラス、ポリオレフィン樹脂、非晶質ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ（メタ）アクリル酸エステル樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂等を挙げることができる。

これらの中では、特に非晶質ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ（メタ）アクリル酸エステル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂等が好ましい。

【0017】

上記の樹脂には、一般的に公知である添加剤、例えばフェノール系、燐系などの酸化防止剤、ハロゲン系、燐酸系等の難燃剤、耐熱老化防止剤、紫外線吸収剤、滑剤、帯電防止剤等を配合することができる。

また上記樹脂は、公知の射出成形、Tダイ成形、カレンダー成形、圧縮成形等

の方法や、有機溶剤に溶融させてキャストする方法などを用い、フィルムまたはシート（板）に成形される。その厚みとしては、目的に応じて $10\mu\text{m}$ ～ 5mm の範囲が望ましい。かかる透明基板を構成する基材は、未延伸でも延伸されていても良い。また、他の基材と積層されていても良い。

更に、該透明基板は、コロナ放電処理、火炎処理、プラズマ処理、グロー放電処理、粗面化処理、薬品処理等の従来公知の方法による表面処理や、アンカーコート剤やプライマー等のコーティングを施しても良い。

【0018】

本発明のプラズマディスプレイパネル用フィルターは、前記一般式（I）で表わされるスクアリリウム系化合物を透明基板を構成する各種樹脂あるいは他の樹脂に直接溶解あるいは分散させて、得られたスクアリリウム系化合物を含有する樹脂を、射出成形、Tダイ成形、カレンダー成形あるいは圧縮成形などの成形技術を用いて成形、フィルム化し、必要に応じて他の透明基板と張り合わせて製造することもできる。

更に、前記塗工液のコーティング法に代えて、前記一般式（I）表わされるスクアリリウム系化合物を透明基板を構成する樹脂シートあるいはフィルムその他の樹脂シート（板）またはフィルムに染着させ、必要に応じて他の透明基板と張り合わせて製造することもできる。

【0019】

また本発明では、フィルターの耐光性を上げるために紫外線吸収剤を含有した透明樹脂層を外側に積層することが必須である。透明樹脂層に使用する樹脂としては、前記のスクアリリウム系化合物のバインダーとして挙げた樹脂を使用することが出来る。この場合、特開昭10-204304号公報に記載されているようなスクアリリウム系化合物と同じ層内に紫外線吸収剤を含有する方法より、紫外線吸収層を積層する本発明の方法は、スクアリリウム系化合物の耐光性向上効果が遥かに大である。積層方法としては、スクアリリウム系化合物を含有する層に接して積層しても良いし、スクアリリウム系化合物を含有する層を塗布した透明基板のスクアリリウム系化合物を含有する層と反対側に積層しても良い。このとき紫外線吸収剤を含有層の膜厚は、 $0.1\sim 30\mu\text{m}$ 、好ましくは $0.5\sim 10\mu\text{m}$ と

なるように積層する。又、紫外線吸収剤含有層を塗布して形成する代わりに、市販の紫外線カットフィルターを積層して使用しても良い。この様なフィルターとしては、シャープカットフィルターSC-38、SC-39、SC-40（富士写真フィルム（株）製）等を挙げることが出来る。

【0020】

紫外線吸収剤としては、有機系紫外線吸収剤と無機系紫外線吸収剤が使用出来る。有機系紫外線吸収剤としては、2-(2'-ヒドロキシ-5'-*t*-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-*t*-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール等のベンゾトリアゾール系化合物、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-*n*-オクチルオキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系化合物、フェニルサルシレート、4-*t*-ブチルフェニルサルシレート、2, 5-*t*-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸*n*-ヘキサデシルエステル、2, 4-ジ-*t*-ブチルフェニル-3', 5'-ジ-*t*-ブチル-4'-ヒドロキシベンゾエート等のヒドロキシベンゾエート系化合物等を挙げることが出来る。無機系紫外線吸収剤としては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化鉄、硫酸バリウム等を挙げることが出来る。紫外線吸収剤としては、耐光性の良好な、無機系紫外線吸収剤が好ましく。又、50%透過率での波長が350~420nmが好ましく、より好ましくは360nm~400nmであり、350nmより低波長では、紫外線遮断能が弱く、420nmより高波長では着色が強くなり好ましくない。

【0021】

本発明のプラズマディスプレイパネル用フィルターは、近赤外線カット層や電磁波カット層を設けたり、表面への蛍光灯などの外光の写り込みを防止する反射防止層、ぎらつき防止（ノングレア）層を設けることができる。これらの層の膜厚は、それぞれ、0.1~30 μ m、好ましくは0.5~10 μ mとなるように積層する。

【0022】

近赤外線カット層は、プラズマディスプレイから放射される近赤外線によるリモコンや伝送系光通信における誤動作を防止する目的でディスプレイの前面に設

置する。近赤外線光のカット領域は特に問題になる波長としてリモコンや伝送系光通信に、800～1000nmであり、その領域に吸収を有する近赤外線吸収物質を使用する。この近赤外線吸収物質としては、ニトロソ化合物及びその金属錯塩、シアニン系化合物、ジチオールニッケル錯塩系化合物、アミノチオールニッケル錯塩系化合物、フタロシアニン系化合物、トリアリルメタン系化合物、イモニウム系化合物、ジイモニウム系化合物、ナフトキノ系化合物、アントラキノ系化合物、アミノ化合物、アミニウム塩系化合物の近赤外線吸収色素、あるいは、カーボンブラックや、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンズなどの近赤外線吸収化合物を、単独又は組み合わせて使うことができる。

【0023】

電磁波カット層は、金属酸化物等の蒸着あるいはスパッタリング方法等が利用できる。通常は酸化インジウムスズ(ITO)が一般的であるが、誘電体層と金属層を基材上に交互にスパッタリング等で積層させることで1000nm以上の光をカットすることもできる。誘電体層としては酸化インジウム、酸化亜鉛などの透明な金属酸化物等であり、金属層としては銀あるいは銀-パラジウム合金が一般的であり、通常、誘電体層よりはじまり3層、5層、7層あるいは11層程度積層する。基材は、該フィルターをそのまま利用しても良いし、樹脂フィルムあるいはガラス上に蒸着あるいはスパッタリング後に、該フィルターと貼り合わせても良い。

【0024】

反射防止層は、表面の反射を抑えてフィルターの透過率を向上させるために、金属酸化物、フッ化物、ケイ化物、ホウ化物、炭化物、至化物、硫化物等の無機物を、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンビームアシスト法等で単層あるいは多層に積層させる方法、アクリル樹脂、フッ素樹脂などの屈折率の異なる樹脂を単層あるいは多層に積層させる方法等がある。また、反射防止処理を施したフィルムを該フィルター上に貼り付けることもできる。

また、ぎらつき防止層(ノングレア層)も設けることもできる。ノングレア層は、フィルターの視野角を広げる目的で、透過光を散乱させるために、シリカ、メラミン、アクリル等の微粉体をインキ化して、表面にコーティングする方法などを用いることができる。インキの硬化は、熱硬化あるいは光硬化を用いること

ができる。また、ノングレア処理をしたフィルムを該フィルター上に貼り付けることもできる。更に必要であればハードコート層を設けることもできる。

更に、このプラズマディスプレイパネル用フィルターは単独はもちろん透明のガラスや他の透明樹脂板等と貼り合わせた積層体として用いることができる。

【0025】

【実施例】

以下に、実施例により本発明の実施態様を説明する。

実施例 1 及び比較例 1

1) ポリエチレンテレフタレート製フィルム（ダイヤホイルヘキスト社製PETフィルム「T 100E」、厚み $100\mu\text{m}$ ）に、一般式（I）で、 $n=0$ 、 $m=3$ （置換位置は2、4、6位）のスクアリリウム系化合物の0.63%PGMEA（プロピレングリコール-1-モノメチルエーテル-2-アセテート）溶液0.36g、ポリエチレンテレフタレート樹脂（バイロン200；東洋紡績（株）製）の20%PGMEA溶液3gを混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚 $6\mu\text{m}$ のコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムの透過率を日立分光光度計（U-3500）で測定した。透過率曲線を図-1に示す。透過率の最小値における波長は 576nm で透過率は8.2%であった。また、この場合、透過率50%における波長幅は 47nm であり、 576nm 以外の透過率曲線の極小値はなかった。また、 576nm の最小値の他には、透過率の極小値はなく、透過率の良好なネオン発光カットフィルターが得られた。また、このネオン発光カットフィルムの可視光線透過率は57%であり、透過率の高い明るいフィルターであった。

【0026】

2) 上記1)のコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、イソシアネート樹脂をバインダーとし、酸化亜鉛を紫外線吸収剤として含有する紫外線吸収コート液（住友大阪セメント（株）製ZR-133（硬化剤4.9重量%添加））をバーコーターでコーティングし、乾燥して、膜厚 $3\mu\text{m}$ の紫外線吸収層を形成し、耐光性の良好なプラズマディスプレイパネル用フィルター得た。この紫外線吸収層の50%

透過率での波長は 383 nm であった。

キセノンフェードメーター（スガ試験機（株）製 FAL-25AX-HC.B.EC）で上記のネオン発光カットフィルターの紫外線吸収層を形成した場合（実施例 1）としない場合（比較例 1）の耐光性の評価を行った（80 Hr 露光）。日立分光光度計（U-3500）の吸光度で色素残存率（%）を測定した所、前者は、98.4%であるのに対し、後者は、83.2%であった。

尚、前者は、紫外線吸収層面より露光し、後者は、スクアリリウム系化合物含有層面より露光した。

【0027】

実施例 2 及び比較例 2 （バインダー樹脂の変更例）

1) 実施例 1 のポリエチレンテレフタレート樹脂（バイロン 200；東洋紡（株）製）の 20% PGMEA 溶液の代わりにアクリル系樹脂（BR-83；三菱レーヨン（株）製）の 20% PGMEA 溶液を用いてポリエチレンテレフタレート製フィルム（ダイヤホイルヘキスト社製 PET フィルム「T100E」、厚み 100 μm ）上に、実施例 1 のスクアリリウム系化合物を実施例 1 と同濃度含有する膜厚 6 μm のでコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムの透過率を日立分光光度計（U-3500）で測定した。透過率の最小値における波長は 566 nm で透過率は 8.5% であった。

【0028】

2) 上記 1) のコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、シャープカットフィルター SC-38（富士写真フィルム（株）製）を積層して、耐光性の良好なプラズマディスプレイパネル用フィルター得た。この紫外線吸収層の 50% 透過率での波長は 379 nm であった。

キセノンフェードメーター（スガ試験機（株）製 FAL-25AX-HC.B.EC）で上記のネオン発光カットフィルターの紫外線吸収層を積層した場合（実施例 2）としない場合（比較例 2）の耐光性の評価を行った（80 Hr 露光）。日立分光光度計（U-3500）の吸光度で色素残存率（%）を測定した所、前者は、74.9%であるのに対し、後者は、55.4%であった。

尚、前者は、紫外線吸収層面より露光し、後者は、スクアリリウム系化合物含有層面より露光した。

【0029】

実施例3及び比較例3 (バインダー樹脂の変更例)

1) 実施例1のコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾールの0.63%シクロヘキサノン溶液0.36g、ポリエチレンテレフタレート樹脂(バイロン200;東洋紡(株)製)の20%シクロヘキサノン溶液3gを混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚6 μ mのコーティング膜を得た(紫外線吸収層積層膜)。この紫外線吸収層の50%透過率での波長は390nmであった。

2) 2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾールの0.058g、ポリエチレンテレフタレート樹脂(バイロン200;東洋紡(株)製)の20%シクロヘキサノン溶液3g、実施例1で使用了スクアリリウム化合物の0.63%シクロヘキサノン溶液0.36g、を混合溶解し、ダイヤホイルヘキスト社製PETフィルム「T100E」に、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚6 μ mのコーティング膜を得た(色素紫外線剤混合膜)。

【0030】

キセノンフェードメーターで上記の紫外線吸収層積層膜(実施例3)及び色素紫外線剤混合膜(比較例3)の耐光性の評価を行った(80Hr露光)。日立分光光度計(U-3500)の吸光度で色素残存率(%)を測定した所、前者は、97.4%であるのに対し、後者は、88.9%であった。尚、前者は、紫外線吸収層面より露光した。

【0031】

実施例4及び比較例4 (スクアリリウム系化合物の変更例)

1) ポリエチレンテレフタレート製フィルム(ダイヤホイルヘキスト社製PETフィルム「T100E」、厚み100 μ m)に、一般式(I)で、R=メチル基、n=1(置換位置 3位)、m=2(置換位置 2、4位)のスクアリリウム

系化合物の 0.63% ジメトキシエタン溶液 0.36 g、ポリエチレンテレフタレート樹脂（バイロン 200；東洋紡（株）製）の 20% ジメトキシエタン溶液 3 g を混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚 6 μm のでコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムの透過率を日立分光光度計（U-3500）で測定した。透過率の最小値における波長は 584 nm で透過率は 16.4% であった。また、この場合、透過率 50% における波長幅は 41 nm であった。又、このネオン発光カットフィルターの可視光線透過率は 59% であり、透過率の高い明るいフィルターであった。

【0032】

2) 上記 1) のコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、実施例 1 と同様に処理して、膜厚 3 μm の酸化亜鉛含有紫外線吸収層を形成し、耐光性の良好なプラズマディスプレイパネル用フィルター得た。この紫外線吸収層の 50% 透過率での波長は 383 nm であった。

キセノンフェードメーターで上記のネオン発光カットフィルターの紫外線吸収層を形成した場合（実施例 4）としない場合（比較例 4）の耐光性の評価を行った（40 Hr 露光）。日立分光光度計（U-3500）の吸光度で色素残存率（%）を測定した所、前者は、97.5% であるのに対し、後者は 82.1% であった。

尚、前者は、紫外線吸収層面より露光し、後者は、スクアリリウム系化合物含有層面より露光した。

【0033】

実施例 5 及び比較例 5 （スクアリリウム系化合物の変更例）

1) ポリエチレンテレフタレート製フィルム（ダイヤホイルヘキスト社製 PET フィルム「T100E」、厚み 100 μm ）に、一般式（I）で、R = エチル基、n = 1（置換位置 5 位）、m = 2（置換位置 2、4 位）のスクアリリウム系化合物の 0.63% ジメトキシエタン溶液 0.36 g、ポリエチレンテレフタレート樹脂（バイロン 200；東洋紡（株）製）の 20% ジメトキシエタン溶液

3 g を混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚 $6\ \mu\text{m}$ のでコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムの透過率を日立分光光度計 (U-3500) で測定した。透過率の最小値における波長は $599\ \text{nm}$ で透過率は 6.26% であった。また、この場合、透過率 50% における波長幅は $58\ \text{nm}$ であった。又、このネオン発光カットフィルターの可視光線透過率は 57% であり、透過率の高い明るいフィルターであった。

【0034】

2) 上記 1) のコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、実施例 1 と同様に処理して、膜厚 $3\ \mu\text{m}$ の酸化亜鉛含有紫外線吸収層を形成し、耐光性の良好なプラズマディスプレイパネル用フィルター得た。この紫外線吸収層の 50% 透過率での波長は $383\ \text{nm}$ であった。

キセノンフェードメーターで上記のネオン発光カットフィルターの紫外線吸収層を形成した場合 (実施例 5) としない場合 (比較例 5) の耐光性の評価を行った ($40\ \text{Hr}$ 露光)。日立分光光度計 (U-3500) の吸光度で色素残存率 (%) を測定した所、前者は、 87.0% であるのに対し、後者は 61.0% であった。

尚、前者は、紫外線吸収層面より露光し、後者は、スクアリリウム系化合物含有層面より露光した。

【0035】

実施例 6 (スクアリリウム系化合物の変更例)

ポリエチレンテレフタレート製フィルム (ダイヤホイルヘキスト社製 PET フィルム「T100E」、厚み $100\ \mu\text{m}$) に、一般式 (I) で、 $n=0$ 、 $m=2$ (置換位置 2、4 位) のスクアリリウム系化合物の 0.63% シクロヘキサノン溶液 $0.36\ \text{g}$ 、ポリエチレンテレフタレート樹脂 (バイロン 200; 東洋紡 (株) 製) の 20% ジメトキシエタン溶液 $3\ \text{g}$ を混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚 $6\ \mu\text{m}$ のでコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムの透過率を日立分光光度計 (U-3500) で測定

した。透過率の最小値における波長は 599 nm であった。

このコーティングフィルムのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、実施例 1 と同様に処理して、膜厚 3 μm の酸化亜鉛含有紫外線吸収層を形成し、耐光性の良好なプラズマディスプレイパネル用フィルターを得た。この紫外線吸収層の 50% 透過率での波長は 383 nm であった。

【0036】

実施例 7 (近赤外線カット層の形成例)

実施例 1 で作成したフィルターのスクアリリウム系化合物含有層面と反対側のポリエチレンテレフタレート樹脂面上に、ジイモニウム系近赤外線吸収色素 (N, N, N', N' - テトラキス (p - ジブチルアミノフェニル) - p - フェニレンジイモニウムの六フッ化アンチモン酸塩) の 0.63% シクロヘキサノン溶液 0.36 g、ポリエチレンテレフタレート樹脂 (バイロン 200; 東洋紡 (株) 製) の 20% シクロヘキサノン溶液 3 g を混合し、バーコーターで塗工し、乾燥して、膜厚 6 μm のでコーティング膜を得た。

このコーティングフィルムを日立分光光度計 (U-3500) で測定した。透過率の最小値における波長は 1100 nm であった。

【0037】

実施例 8 (電磁波カット層、反射防止層、ノングレア層の形成例)

実施例 7 で作成したフィルターのジイモニウム系化合物含有層面上に、酸化インジウム - 酸化スズ競結体を用い、アルゴンガス、酸素ガスを用いて、ITO 薄膜を積層した。更に反対面上にアンチグレア層を有する厚み 3mm の PMMA 板 (三菱レーヨン社製 アクリルフィルター MR-NG) のノングレア層の形成されていない面と上記フィルターの ITO 面を貼り合わせて、プラズマディスプレイパネル用フィルターを作成し、良好なフィルターを作成することができた。

【0038】

【発明の効果】

本発明の、一般式 (I) で示されるスクアリリウム系化合物を含有する層及び紫外線吸収層を積層したプラズマディスプレイパネル用フィルターは、ネオン発

光カット性能、近赤外線遮蔽性能、可視光線透過性能、電磁波カット性能、反射防止能、ぎらつき防止能及び耐光性に優れている。


【図面の簡単な説明】

【図 1】

実施例 1 で得られたコーティングフィルムの透過率曲線

【書類名】 図面

【図 1】




【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 プラズマディスプレイパネルから放射されるネオン発光を有効に遮蔽することができるプラズマディスプレイパネル用フィルターを提供する。

【解決手段】 下記一般式 (I)

【化 1】



〔Rは、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルケニル基など。m = 1 ~ 3、n = 0 ~ 4。〕で表されるスクアリリウム系化合物を含有する層と紫外線吸収剤を含有する層とを積層し、必要に応じて近赤外線カット層、反射防止層、ノングレー層をさらに設けたプラズマディスプレイパネル用フィルター。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005968]

1. 変更年月日

1994年10月20日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

氏 名

三菱化学株式会社